

主要特性

- 高强度，耐冲击
- 耐温性佳
- 方便操作



应用

广泛粘接材料，如代木、钢、铁、铝、钛、不锈钢、塑料、玻璃、陶瓷等，适用于汽车、摩托车、机电工程、化工管道、工艺品、家用电器制造、安装修复。

产品参数

型号	胶体颜色	粘度 (CPS) (25℃)	调胶 比例	可操作时 间 (25℃)	固化时间 (25℃)	耐温性 (℃)	保质期 (25℃)
快干胶水 AB剂	A: 半透明	A: 4000-6000	1: 1	<1 H	初固2至3小时 完全固化24小时	-10至 +80℃	6个月
	B: 半透明	B: 4000-6000					

备注：以上参数因不同材质，表面清洁度，温差等因素的影响，强度、固化速度略有差异，数据仅作参考。

使用方法

- 清洁被粘接物表面的水分、灰尘、油渍、锈斑及其他污物，保持洁净、干燥、平整。
- 如是AB胶，在使用时将A、B组份按1：1比例混合搅拌均匀，涂于被粘接物表面，粘合时尽量能作旋转吻合，不可一次大量混合胶液。

注意事项

- 工作场所保持通风。
- 操作时请带隔离手套。若触及皮肤或眼睛应立即用清水冲洗或就医。
- 未使用时勿装两胶混合。
- 贮存于阴凉、干燥、通风处并远离高温。
- 用户批量使用时，请先做试验。避免因操作不当而影响粘接效果。

东莞市东泉模具材料有限公司

电话:0769-8587 8968

手机:13414324199 /18027374318

官网:www.dqdaimu.com.cn

邮箱:edmsupply@vip.163.com