

主要特性

- 室温固化
- 固化时间短
- 与需要修补的产品颜色接近



应用

- 适用于修补对应型号的代木

产品参数

型号	颜色	密度 (g/cm ³)	粘度 (CPS) (25°C)	混合比例	凝固时间 (25°C)	完全 固化时间 (25°C)	保质期 (25°C)
膏状修 补剂	A剂: 对应代木 颜色	1.7	A:2000	3	30分钟	16小时	6个月
	B剂: 淡黄液体	1.0	B: 30-40	1			

备注: 以上参数因不同材质, 表面清洁度, 温差等因素的影响, 固化速度略有差异, 数据仅作参考

使用方法

- 按照指定的混合比例充分混合两种材料, 将混合好的材料填入需修补的位置
- A剂和B剂混合后可马上使用

注意事项

- 工作场所保持通风。
- 操作时请带隔离手套。若触及皮肤或眼睛应立即用清水冲洗或就医。
- 未使用时勿装两胶混合。
- 贮存于阴凉、干燥、通风处并远离高温。
- 用户批量使用时, 请先做试验。避免因操作不当而影响使用效果。

东莞市东泉模具材料有限公司

电话:0769-8587 8968

官网:www.dqdaimu.com.cn

手机:13414324199 /18027374318

邮箱:edmsupply@vip.163.com